


Испытательный центр диагностики
электротехнических изделий и машин

Адрес места нахождения: 248008, г. Калуга, ул. Новосельская, д. 31
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ08 от 14.11.2018 года

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЦ  А.В. Армонов



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 001/Е-03/09/24 от 03.09.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ, ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Стабилизатор напряжения Turbosky AVR-5000VA
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ, ПОСТУПИВШЕЕ НА ИСПЫТАНИЯ:	1
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ:	20.08.2024
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	20.08.2024 - 03.09.2024
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	248008, г. Калуга, ул. Новосельская, д. 31
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСССВЯЗЬ». Адрес: 129366, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, Проспект Мира, д.150
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:	ZHONGSHAN XINCHUANG IMPORT&EXPORT CO.LTD.. Адрес: NO. 7 Gangbao Road., Tongmao Industrial Zone(West) Dongsheng Town, Zhognshan, Guangdong, China
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ:	ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" ГОСТ IEC 62321-3-1-2016
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ (НАПРАВЛЕНИЕ):	№ 306 от 20.08.2024

Обозначение результата испытаний:

Требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту	НП
Соответствует требованиям (выдержал испытания)	С
Не соответствует требованиям (не выдержал испытания)	НС

Основные примечания

Настоящий протокол испытаний не подлежит частичной перепечатке без разрешения испытательной лаборатории
Результаты испытаний, представленные в настоящем протоколе испытаний, относятся только к испытанному образцу
В настоящем протоколе для отделения десятичных разрядов используется запятая

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Температура окружающего воздуха 21,7 °С
Относительная влажность воздуха 69 %
Атмосферное давление 94 кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

**Испытательный центр диагностики
электротехнических изделий и машин**

№ п/ п	Наименование опасного вещества	ПДК в соответствии с ТР ЕАЭС 037/2016, не более	Методы испытаний	Результат	Вывод
1	Свинец, %	0,1	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,04	С
2	Ртуть, %	0,1	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,01	С
3	Кадмий, %	0,01	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,004	С
4	Шестивалентный хром, %	0,1	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,01	С
5	Полибромированные дифенилы, %	0,1	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,04	С
6	Полибромированные дифенилэфиры, %	0,1	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,04	С

Инженер-испытатель: О.М. Матвеев