


Испытательный центр диагностики
электротехнических изделий и машин

Адрес места нахождения: 248008, г. Калуга, ул. Новосельская, д. 31
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ08 от 14.11.2018 года

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЦ  А.В. Армонов



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 001/D-27/08/24 от 27.08.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ, ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Источник бесперебойного питания Turbosky MT 2000
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ, ПОСТУПИВШЕЕ НА ИСПЫТАНИЯ:	1
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ:	13.08.2024
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	13.08.2024 - 27.08.2024
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	248008, г. Калуга, ул. Новосельская, д. 31
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСССВЯЗЬ». Адрес: 129366, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, Проспект Мира, д.150
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:	SHENZHEN ZHENGXIN ELECTRONICS CO LTD. Адрес: C343, No. 1, Third Industrial Corridor, Hesuikou Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen, China.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ:	ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" ГОСТ IEC 62321-3-1-2016
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ (НАПРАВЛЕНИЕ):	№ 488 от 13.08.2024

Обозначение результата испытаний:

Требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту	НП
Соответствует требованиям (выдержал испытания)	С
Не соответствует требованиям (не выдержал испытания)	НС

Основные примечания

Настоящий протокол испытаний не подлежит частичной перепечатке без разрешения испытательной лаборатории
Результаты испытаний, представленные в настоящем протоколе испытаний, относятся только к испытанному образцу
В настоящем протоколе для отделения десятичных разрядов используется запятая

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Температура окружающего воздуха 20,7 °С
Относительная влажность воздуха 64 %
Атмосферное давление 102 кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

**Испытательный центр диагностики
электротехнических изделий и машин**

№ п/ п	Наименование опасного вещества	ПДК в соответствии с ТР ЕАЭС 037/2016, не более	Методы испытаний	Результат	Вывод
1	Свинец, %	0,1	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,01	С
2	Ртуть, %	0,1	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,03	С
3	Кадмий, %	0,01	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,002	С
4	Шестивалентный хром, %	0,1	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,03	С
5	Полибромированные дифенилы, %	0,1	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,02	С
6	Полибромированные дифенилэфиры, %	0,1	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016	0,01	С

Инженер-испытатель: О.М. Матвеев